



REPARATUR-MÖRTEL FIX & FERTIG

Technisches Merkblatt

1. EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNGEN

- MEM REPARATUR-MÖRTEL FIX & FERTIG ist ein gebrauchsfertiger Mörtel auf Acrylatbasis, der sich durch seine körnige Struktur ideal zur Ausbesserung von Mauerwerksfugen und Putz sowie zum Verschließen von Bohrlöchern eignet. MEM REPARATUR-MÖRTEL FIX & FERTIG passt sich dem Fugenbild ideal an.
- MEM REPARATUR-MÖRTEL FIX & FERTIG verfügt über eine exzellente Haftung auf mineralischen, baulichen Untergründen, wie z. B. Mauerwerk, Putz, Beton etc. Nach der vollständigen Durchtrocknung ist MEM REPARATUR-MÖRTEL FIX & FERTIG bei Bedarf auch überstreichbar.

2. UNTERGRUND U. VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, fett-, öl- und staubfrei sein. Risse müssen ausgekratzt, gesäubert und entstaubt werden.
- Löcher und Fehlstellen bis 20 mm können rissfrei verfüllt werden. Weitere Schichten können nach frühestens 24 Stunden aufgebracht werden.
- Sehr poröse Untergründe sind mit einem Voranstrich aus MEM REPARATUR-MÖRTEL FIX & FERTIG und Wasser (Mischverhältnis 1:2) zu grundieren.
- MEM REPARATUR-MÖRTEL FIX & FERTIG mit Druck auf die Fugenflanken gleichmäßig ausspritzen.
- Oberfläche sofort mit angefeuchtetem Spachtel, Glättholz, Fugeisen oder Finger glätten.
- Bis zur festen Hautbildung vor Regen und Feuchtigkeit schützen (mind. 5 Stunden).

3. HINWEISE

- MEM REPARATUR-MÖRTEL FIX & FERTIG kann überstrichen werden. Wegen der Vielzahl möglicher Anstrichstoffe sind jedoch Eigenversuche durchzuführen.
- Angebrochene Gebinde sind kurzfristig zu verbrauchen.
- Nicht geeignet für Marmor und Naturstein, PE, PP, Teflon® u. Ä.
- Der Kontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z. B. Butyl, EPDM, Neopren etc. ist zu vermeiden.
- Nicht geeignet für Fugen, die in dauerhaftem Kontakt mit Feuchtigkeit stehen (z.B. erdberührter Bereich).

4. VERBRAUCH

- Abhängig von der Anwendung.

5. VERARBEITUNGSTEMPERATUR

- +5°C bis 35°C

6. MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Auf Basis einer Acrylatdispersion.



REPARATUR-MÖRTEL FIX & FERTIG

Technisches Merkblatt

7. TECHNISCHE DATEN

• Basis:	Acrylatdispersion
• Farbe:	zementgrau
• Viskosität:	standfest
• Spez. Gewicht:	ca. 1,87 g/cm ³
• Hautbildungszeit (+ 23 °C/50 % r. F.):	ca. 5 Minuten
• Durchhärtung (+ 23 °C/50 % r. F.):	ca. 2 mm/24 h
• Shore-A-Härte:	> 70
• Körnung:	< 1,2 mm
• Temperaturbeständigkeit:	ca. - 25 °C bis + 80 °C
• Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 35 °C
• Fugenbreite/-tiefe:	max. 20 mm in einer Lage

8. REINIGUNG

- Verunreinigungen im frischen Zustand nur mit weichem Lappen und Leitungswasser oder mildem Seifenwasser entfernen.
- Im abgeordneten Zustand ist MEM REPARATUR-MÖRTEL FIX & FERTIG nur noch mechanisch zu entfernen.

9. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. LAGERUNG

- Frostfrei, kühl und trocken lagern. Bis zu 24 Monaten haltbar.

11. LIEFERFORM

300 ml
MEM-Artikelnummer: 30836813

EAN-Nr.: 4010327521221

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschafts-zusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Stand Mai 2022 – ältere Ausgaben sind ungültig.