



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Dachfarbe

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM Dachfarbe** ist ein einkomponentiger Anstrich zur Pflege und Verschönerung von abgewitterten Faserzementplatten, Zement- und Tonziegel und für Dachbahnen mit mineralischen, beschieferten Oberflächen, bei mindestens 3° Dachneigung.
- **MEM Dachfarbe** ist einfach zu verarbeiten und zeigt eine wasserabweisende Wirkung.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Die zu bearbeitende Fläche muss tragfähig, sauber, trocken, öl-, fett- und staubfrei sowie frei von allen trennenden wirkenden Substanzen sein.
- Metallflächen vorab entrostet, entstauben und ggf. mit einer Rostschutzgrundierung vorbehandeln.
- Zur sorgfältigen Reinigung des Untergrundes empfiehlt sich ein Hochdruckreinigungsgerät. Zum Reinigen nur klares Wasser, ohne Zusätze verwenden.
- **MEM Dachfarbe** vor der Verarbeitung gründlich aufrühren.
- Vorher eine Probefläche anlegen.
- Der Anstrich kann gestrichen (Pinsel oder Quast), gespritzt oder gerollt (kurzfloorige Lammfellrolle) werden.
- **MEM Dachfarbe** muss zügig und ansatzfrei aufgebracht werden.
- Es sind mindestens 2 Arbeitsgänge erforderlich.
- Der 1. Anstrich dient zur Haftung und muss mit 10-15 % Wasser verdünnt werden.
- Der 2. Anstrich erfolgt nach Trocknung des 1. Anstriches, frühesten nach 16 Stunden (bei 23°C).
- Während der Trocknung muss der Anstrich vor Feuchtigkeit (z.B. Niederschlag) geschützt werden.
- Die Arbeitsgeräte vor der Verarbeitung mit Wasser anfeuchten und nach der Verarbeitung sofort mit Wasser reinigen.
- Bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit ist der Anstrich nach ca. 5 Stunden staubtrocken und nach 6 Stunden überstreichbar.
- Vollkommen durchgetrocknet ist der Anstrich nach mehreren Tagen.

Hinweis:

- Es können je nach Chargen leichte Farbunterschiede auftreten.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM Dachfarbe



3. Verbrauch

- Ca. 300g/m² pro Anstrich.

4. Materialzusammensetzung

- Auf Acryl-Polymer-Basis.

5. Technische Daten

- Form: flüssig
- Geruch: arttypisch
- Dichte: 1,3 g/cm³ bei 20°C

6. Reinigung

- Die Arbeitsgeräte vor der Verarbeitung mit Wasser anfeuchten und nach der Verarbeitung sofort mit Wasser reinigen.

7. Sicherheitstechnische Hinweise

- Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Dachfarbe

8. Lagerung

- **MEM Dachfarbe** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 12 Monate haltbar bei mindestens 10°C.

9. Lieferform

5 kg Resedagrün

MEM-Artikelnummer: **500706**

EAN-Nr.: **4010327502367**

5 kg Ziegelrot

MEM-Artikelnummer: **500705**

EAN-Nr.: **4010327502343**

5 kg Braun

MEM-Artikelnummer: **500707**

EAN-Nr.: **4010327502981**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand November 2008 – ältere Ausgaben ungültig.