



MEM Bitumen Isolieranstrich

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM Bitumen Isolieranstrich** ist ein lösemittelhaltiger Schutzanstrich für Betonflächen und Mauerwerk im erdberührten Bereich gegen Bodenfeuchtigkeit.
- Auch für Eisen und Metall geeignet.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Die zu bearbeitende Fläche muss trocken und sauber sein. Reste von Öl und Fett sowie lose Bestandteile sind zu entfernen, Fehlstellen auszubessern.
- Zur Verbesserung der Haftung den Untergrund mit **MEM Bitumen Voranstrich** vorbehandeln.
- Zementmörtel abreiben, nicht glätten (griffigen Untergrund herstellen).
- Abschließend **MEM Bitumen Isolieranstrich** durch Streichen, Rollen oder mit geeignetem Spritzgerät auftragen.
- Bei der Anfüllung mit bindigem Boden ist vor der Anfüllung eine Schutzschicht vorzusehen. Geröll und Bauschutt sind zum Anfüllen ungeeignet.

Hinweis:

- Frisch aufgetragener Anstrich kann bei starkem Regen beschädigt bzw. abgespült werden.

3. Verbrauch

- Je nach Untergrundbeschaffenheit, Verarbeitungstemperatur und Auftragsverfahren ca. 300 ml/m².

4. Materialzusammensetzung

- Zähflüssige Bitumenmasse auf der Basis Bitumen/Testbenzin.



Technisches Merkblatt

MEM®

MEM Bitumen Isolieranstrich

5. Technische Daten

- Farbe: schwarz
- Form: flüssig
- Geruch: benzinartig
- Dichte: 920 g/l

6. Reinigung

- Werkzeuge mit Benzin oder Terpentinersatz reinigen.

7. Sicherheitstechnische Hinweise

Kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV:



N ; Umweltgefährlich

- **R 10** Entzündlich
- **R 18** Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf- und Luftgemische möglich.
- **R 51/53** Giftig für Wasserorganismen. Kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkung haben.
- **R 66** Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.
- **S 2** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **S 7** Behälter dicht geschlossen halten.
- **S 24/25** Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden.
- **S 51** Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

8. Lagerung

- **MEM Bitumen Isolieranstrich** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 12 Monate haltbar.



MEM Bitumen Isolieranstrich

9. Lieferform

1 Liter:

MEM-Artikelnummer: **500723**

EAN-Nr.: **4010327501032**

5 Liter:

MEM-Artikelnummer: **500724**

EAN-Nr.: **4010327501049**

10 Liter:

MEM-Artikelnummer: **500725**

EAN-Nr.: **4010327501056**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Dezember 2005 – ältere Ausgaben ungültig.