



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



# Technisches Merkblatt

## MEM Roll-Dicht



### 1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM Roll-Dicht** ist eine lösemittelfreie flüssige Dichtfolie für Bäder, Duschen und Sanitäranlagen.
- **MEM Roll-Dicht** eignet sich zur dauerhaften Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Platten im Innenbereich. Eine Anwendung aussen und im Unterwasserbereich wird nicht empfohlen. Ein 8-kg-Gebinde reicht für ca. 6 m<sup>2</sup>.
- Auch als **MEM Dusch-Dicht-Set** inklusive 1 Universalroller zum Auftragen, 2 Dichtmanschetten Wand für Durchdringungen und einem selbstklebendem Dichtungsband, dem MEM Dichtband-Spezial.

### 2. Wirkungsweise

- **MEM Roll-Dicht** ist aufgrund seiner Zusammensetzung sowohl flexibel als auch absolut wasserdicht.

### 3. Untergrund u. Verarbeitung

1. Der Untergrund muss fest, trocken und frei von Verunreinigungen und Trennmaterialien sein. Saugende Untergründe mit **MEM Super-Haftgrund** vorstreichen.
2. Eine Schicht **MEM Roll-Dicht** mittels Rolle, z.B. **MEM Universalroller** auftragen.
3. Bei Bewegungsfugen im Boden- und Wandbereich ein selbstklebendes Dichtband, z.B. **MEM Dichtband Spezial**, auf die trockene Schicht **MEM Roll-Dicht** kleben. Es kann auch ein handelsübliches Dichtungsband in die frische Schicht eingearbeitet werden.
4. Installationsdurchführungen mittels einer Dichtungsmanschette, z.B. **MEM Dichtmanschette Wand** in die Flächenabdichtung einbringen. Die Fugen zwischen Durchdringungen und keramischen Fliesen mit einem lösemittelfreien, acetatvernetzenden Fugendichtstoff aus Silikon-Kautschuk ausspritzen.
5. Eine zweite Schicht **MEM Roll-Dicht** auftragen.
6. Abschließend keramische Fliesen auf die trockene Schicht **MEM Roll-Dicht** mit einem flexiblen Dünnbettmörtel, z.B. **MEM Renoflex**, verkleben.
7. Nach einer Trocknungszeit von 2-3 Tagen kann mit der Verfügung der Fliesen begonnen werden.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

### MEM Roll-Dicht



#### 4. Verbrauch

- Ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> bei 2 Lagen, d.h. ein 8 kg-Gebinde reicht für ca. 6 m<sup>2</sup>.

#### 5. Verarbeitungstemperatur

- + 5°C bis + 25°C

#### 6. Materialzusammensetzung

- Modifizierte lösemittelfreie Kunststoffdispersion.

#### 7. Technische Daten

- Form: flüssig
- Farbe: hellgrau
- Geruch: nein
- Dichte: 1,5 g/ml

#### 8. Reinigung

- **MEM Roll-Dicht** lässt sich im frischen Zustand mit Wasser entfernen.

#### 9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

### MEM Roll-Dicht



#### 10. Lagerung

- **MEM Roll-Dicht** muss trocken und frostfrei gelagert werden.
- **MEM Roll-Dicht** ist unangebrochen im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 12 Monate haltbar.

#### 11. Lieferform

**8 kg:**

MEM-Artikelnummer: **500501**

EAN-Nr.: **4010327086713**

**9 kg-Set:**

MEM-Artikelnummer: **500500**

EAN-Nr.: **4010327086706**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.  
Stand November 2008 – ältere Ausgaben ungültig.