



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Terracotta-Imprägnierung

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM Terracotta-Imprägnierung** ist ein farbloser, hochwertiger Schutz für Terracotta, Cotto oder unglasierte Tonoberflächen.
- **MEM Terracotta-Imprägnierung** ist nur für saugende Untergründe geeignet, z.B. Blumentöpfe, Steintröge, Vasen, Skulpturen, Tongefäße, Tonterrassenplatten usw.

2. Wirkungsweise

- **MEM Terracotta-Imprägnierung** imprägniert Oberflächen aus Terracotta, Cotto oder unglasierte Tonoberflächen.
- Pflanzgefäße werden frostbeständig, die Oberfläche erhält einen Schutz vor Algen, Moos, etc. und außerdem wird die Bildung von Kalk- und Salzrändern verhindert.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Die Untergründe müssen sauber, fettfrei und saugfähig sein. Die zu behandelnde Fläche ist gründlich zu reinigen, z.B. mit **MEM Stein-Reiniger**.
- Legen Sie eine Probefläche an.
- **MEM Terracotta-Imprägnierung** wird je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 2-3 mal unverdünnt aufgetragen. Pflanzgefäße, Vasen, etc. müssen von innen und aussen behandelt werden.
- Nach ca. 24 Stunden kann das Gefäß bepflanzt werden.
- Bis zur Durchtrocknung muss die behandelte Fläche vor Feuchtigkeit geschützt werden.
- Der Kontakt der Flüssigkeit mit Glasflächen ist zu vermeiden, ggf. mit Wasser abspülen.

4. Verbrauch

- Ca. 150 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.



Technisches Merkblatt

MEM Terracotta-Imprägnierung

5. Verarbeitungstemperatur

- MEM Terracotta-Imprägnierung darf nicht unter 8°C aufgetragen werden.

6. Materialzusammensetzung

- Wässrige Polysiloxan-Emulsion.

7. Technische Daten

- Farbe: milchig weiß
- Form: flüssig
- Geruch: mild
- pH-Wert: ca. 6,5
- Dichte: 1,02 kg/Liter

8. Reinigung

- Arbeitsgeräte sofort mit viel Wasser abspülen. Rückstände lassen sich sonst nur mechanisch entfernen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Terracotta-Imprägnierung

10. Lagerung

- **MEM Terracotta-Imprägnierung** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im verschlossenen Originalgebinde aufbewahrt werden.
- Im geschlossenen Gebinde ist **MEM Terracotta-Imprägnierung**, bei sachgerechter Lagerung, bis zu 18 Monaten haltbar.

11. Lieferform

1 Liter

MEM-Artikelnummer: **220 070**

EAN-Nr: **4010327049824**

0,5 Liter Sprühflasche

MEM-Artikelnummer: **220 110**

EAN-Nr: **4010327502183**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand Juli 2008 – ältere Ausgaben ungültig.