



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Bitumen Ziegel- und Firstfest

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM Bitumen Ziegel- und Firstfest** ist ein spezieller Bitumenkaltklebstoff zur Klebung von Schindeln, Bitumen-Dachbahnen sowie unkaschierten Wärmedämmplatten.
- **MEM Bitumen Ziegel- und Firstfest** besitzt eine Klebkraft, die deutlich über den üblichen Bitumenklebemassen liegt.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett- und frostfrei sein.
- Die Verarbeitung kann bei einer Temperatur von +5 °C bis +40°C erfolgen.
- Bei porösen Untergründen sollte ein Voranstrich mit **MEM Bitumen Voranstrich** erfolgen.
- Nach vollständiger Trocknung des Voranstrichs wird **MEM Bitumen Ziegel- und Firstfest** mit geeignetem Ausdrückgerät aufgetragen. Dafür die Gewindespitze abschneiden, die Kunststoffdüse auf den gewünschten Durchmesser kürzen und aufschrauben.
- Der Klebestreifen ist nicht zu verteilen, das zu verklebende Material ist in den Streifen einzudrücken.

3. Verbrauch

- Abhängig von der Anwendung.

4. Materialzusammensetzung

- Auf wässriger Dispersion auf Basis von Bitumen.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM Bitumen Ziegel- und Firstfest

5. Technische Daten

- Farbe: dunkelbraun
- Form: pastös
- Geruch: fruchtartig
- Dichte: 1,5 g/cm³

6. Reinigung

- Werkzeuge mit Benzin oder Terpentinersatz reinigen.

7. Sicherheitstechnische Hinweise

- **MEM Bitumen Ziegel- und Firstfest** ist nicht Kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

8. Lagerung

- **MEM Bitumen Ziegel- und Firstfest** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei frostfreier Lagerung, mindestens 12 Monate haltbar.

9. Entsorgung

- Restlos entleerte Gebinde können dem Kunststoffrecycling zugeführt werden. Reste des ausgehärteten Produktes können als Baustellenabfall fachgerecht entsorgt werden.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.




Technisches Merkblatt



MEM Bitumen Ziegel- und Firstfest

10. Hinweis

- Dieses Datenblatt gilt ausschließlich für die Lösemittelfreie Rezeptur. Erkennbar an diesem Zeichen 
- Ansonsten gilt unser Datenblatt Ziegel- und Firstfest Lösemittelhaltig.

9. Lieferform

300 ml:

MEM-Artikelnummer: **500734**

EAN-Nr.: **4010327501148**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand Januar 2009 – ältere Ausgaben ungültig.