



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM PROFİ KALTKLEBER Imf

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM PROFİ KALTKLEBER Imf** ist eine kalt zu verarbeitende Bitumenklebemasse und dient zur streifenweise oder vollflächigen Verklebung und Reparatur von Bitumendachpappen untereinander oder auf Beton.
- **MEM PROFİ KALTKLEBER Imf** verfügt über eine schnelle Anfangshaftung.
- Geeignet im Außenbereich für Dächer mit einer Neigung von max. 5°C.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Die zu bearbeitende Fläche muss trocken, sauber und frei von Öl und Fett oder anderen Trennmitteln, sowie losen Bestandteilen sein.
- **MEM PROFİ KALTKLEBER Imf** auf den Untergrund gießen und mit Bitumenschrubber, Bürste oder Quast verteilen.
- Dann die vorher angelegten und zurückgerollten Bahnen sorgfältig und luftblasenfrei in die Masse einrollen und andrücken, ggf. vorübergehend beschweren.
- Tipp: Bahnen einige Zeit vor der Bearbeitung ausrollen.
- Die Bahnen sind so zu legen, dass sie 5 cm überlappen. Die Nähte sind mit **MEM PROFİ KALTKLEBER Imf** zu verspachteln.
- Weiteres Aufbringen von Schichten erst nach vollständiger Trocknung.
- Die Hautbildung erfolgt nach ca. 60 Minuten (Abhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur)
- Die Trocknung erfolgt nach ca. 24 bis 48 Stunden. Werden Bitumendachpappen untereinander verklebt, kann die Trocknung 3-4 Wochen dauern.

Hinweise:

- Bei Holzdächern: 1.Lage Pappe nageln und nur die Überlappungsstöße verkleben.
- Bei Dächern ohne Randeinfassung mit geringen Auftragsmengen arbeiten, da es sonst zum Abfließen oder Abtropfen kommt.
- Alle genannten Daten beziehen sich auf 23°C und 60% Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen beschleunigen und niedrige verzögern den Trocknungsvorgang.
- **MEM PROFİ KALTKLEBER Imf** nicht bei drohendem Regen, Frost oder direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
- Nicht bei dauerhaft stehendem Wasser anwenden.

3. Verbrauch

- ca. 600 – 800 g/m²



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM PROFİ KALTKLEBER Imf

4. Verarbeitungstemperatur

- 10°C – 30°C (die Untergrundtemperatur darf nicht unter 5°C sein)

5. Materialzusammensetzung

- Dispersionsklebstoff auf Basis von Bitumen

6. Technische Daten

- Form: pastös
- Farbe: schwarz
- Geruch: schwach, charakteristisch
- Dichte: 1,7 g/cm³

7. Reinigung

- Werkzeug kann in frischem Zustand mit Wasser gereinigt werden.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

9. Lagerung

- **MEM PROFİ KALTKLEBER Imf** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verarbeitetes Material im Originalgebilde gut verschlossen aufbewahrt werden.
- Im verschlossenen Originalgebilde und bei sachgerechter Lagerung ist **MEM PROFİ KALTKLEBER Imf** mindestens 12 Monate haltbar.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM PROFI KALTKLEBER Imf

10. Lieferform

800 g

MEM-Artikelnummer: **500826**

EAN-Nr.: **4010327506952**

3,0 kg

MEM-Artikelnummer: **500827**

EAN-Nr.: **4010327506976**

6,5 kg

MEM-Artikelnummer: **500828**

EAN-Nr.: **4010327506983**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand April 2008 – ältere Ausgaben ungültig.